



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX DF 750

Velmi jemná stěrka

Bílá stěrková hmota na disperzní bázi ihned připravena na použití

- pro nanášení válečkem
- pro nanášení stěrkou
- pro strojovou aplikaci (Airless)



K stěrkování a vyhlazování stěn a stropů v interiéru
Perfektní přídržnost i bez penetrace na většině běžných podkladů

Pro stěrkovací práce dle kvalitativního stupně Q2 – Q4

Tmelení spár sádkokartonu typ 3 A dle EN 13963

Pro vrstvy tloušťky do 3 mm

Vhodné pro zapracování malířské výztužné tkaniny

Hospodárné použití při válečkování

Vytažitelná do nuly

Dobře brousitelná

Vysoce vydatná

Certifikovaný výrobce dle
EN ISO 9001 a EN ISO 14001

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
E-mail: ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

ARDEX DF 750

Velmi jemná stěrka



Oblast použití:

Interiér. Stěny a stropy.

Stěrkování, vyhlazení a omítání stěn a stropních ploch za účelem provedení malířských prací, tapetování, omítání omítkami z umělých pryskyřic a další vhodné aplikace. Pro vytvoření povrchů stupňů kvality 2-4 dle normy B 3415.

ARDEX DF 750 se zvlášť hodí pro hospodárnou aplikaci válečkem. Je možná i aplikace stříkacími stroji nebo stěrkou.

Druh výrobku:

Bílá disperzní stěrková hmota ihned připravena na použití na bázi kvalitních umělých pryskyřic a vybraných plniv. ARDEX DF 750 je difuzně otevřená, nepropadá se a zaručuje perfektní přidrženost na mnohých běžných savých i nesavých podkladech i bez použití penetrace.

Příprava podkladu:

Podklad:

- Beton
- Cementové a nastavované omítky
- Sádrové omítky a sádrové příčkovky
- Zdivo
- Vápenopískové cihly
- Pórobeton
- Minerální a umělo-pryskyřičné omítky
- Sádrokartony
- Sádrovláknité desky
- Obklady a keramiky
- Disperzní nátěry odolné omytí
- Staré latexové barvy
- Akrylátové barvy
- Nátěry z akrylových laků
- Alkydové pryskyřice
- Sklovláknité tapety s přednátěrem

Podklad musí být suchý, pevný, zbavený prachu, nečistot a jiných separačních látek. Tapety a omítky, nedržící pevně na podkladu, je nutno odstranit.

Na hladké, hutné podklady udělejte nejdříve tenký záškrab pomocí ARDEX DF 750. Po zaschnutí záškrabu po cca. 30- 60 minutách, následuje nanesení stěrky v potřebné vrstvě. Hutné a málo savé podklady mohou vést u materiálu k tvorbě vzduchových bublin. Po krátkém schnutí je lze odstranit dalším vyhlazením stěrkou. Pro zabránění vzniku vzduchových bublin nebo pro zajištění bezpečné přilnavosti je možné podklad napenetrovat pomocí rychlého multifunkčního přednátěru ARDEX P4, nebo umělohmotného pryskyřičného přednátěru ARDEX P82 nebo pomocí ARDEX P51/ARDEX PREMIUM P 52.

Zpracování:

ARDEX DF 750 je i bez míchání ihned připravena k použití. ARDEX DF 750 se zvlášť hodí pro hospodárnou aplikaci válečkem. Je možná i aplikace stříkacími stroji Airless nebo stěrkou.

U válečkování se materiál nanáší rovnoměrně do kříže nylonovým válečkem s výškou vlasu 21 mm. V závislosti od tloušťky vrstvy lze zahlazovat ihned nebo s odstupem.

Pro stříkání zvolte vhodný přístroj Airless. Materiál nastříkejte rovnoměrně a závislosti od tloušťky vrstvy zahlazujte ihned nebo s odstupem.

Při ruční aplikaci se materiál natahuje pomocí nerezového hladítka a následně se zahladí. Po zatáhnutí vrstvy je možné plochu navlhčit, filcovat nebo ostře stáhnout pomocí celoplošné stěrky. Vytvrzenou stěrku lze zlehka vyschlou brousit.

Osazení výztužné malířské tkaniny:

Použití malířské tkaniny je možné pro vytvoření hladkých ploch zejména na drsných a strukturovaných plochách a slouží pro usnadnění stěrkování.

Pro docílení rovnoměrné tloušťky materiál nanášejte rovnoměrně do kříže nylonovým válečkem s výškou vlasu 21 mm. Vhodné rouno (např. Kobau) vkládejte do čerstvé hmoty bez záhybů a bublin s přesahem dle pokynů výrobce. Pomocí dvojitého řezu oddělte překrývající se okraje. Tkaninu k sobě dobře přitlačte a opět naneste válečkem do kříže materiál. Zahlazujte ihned nebo s odstupem.

Alternativně dostatek materiálu nanesete pomocí nerezového hladítka a následně přestěrkujte rovnoměrně zubovou stěrkou R1. Vhodné rouno (např. Kobau) vkládejte do čerstvé hmoty bez záhybů a bublin s přesahem dle pokynů výrobce. Pomocí dvojitého řezu oddělte překrývající se okraje. Tkaninu k sobě dobře přitlačte.

Následné úpravy:

Před započítím dalších prací např. tapetování, malování atd. musí být stěrka již suchá. U prováděných prací je nutno dbát pokynů výrobce ohledem přípravy podkladu, způsobů aplikace a podmínek na stavbě.

Upozornění:

ARDEX DF 750 lze velmi dobře kombinovat s disperzními i práškovými produkty jako např. ARDEX A 828, ARDEX A 826, ARDEX W 820, ARDEX DF 730.

Produkt ARDEX DF 730 nezpracovávejte při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a nad 30°C.

Bezpečnostní upozornění:

Zabraňte kontaktu s dětmi. Obsah/obal likvidujte dle lokálních/regionálních/národních/mezinárodních předpisů.

EUH 208: Obsahuje 5-chlor-2-methyl-isothiazolin-3-on a 2-methylisothiazolin-3-on (3:1). Může vyvolat alergické reakce.



ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 45
A-58453 Witten
15

23007

EN 13963:2005/AC:2006

ARDEX DF 750
jemná stěrka
vysychající vzduchem
EN 13963:4A

Lomové zatížení:
Reakce na oheň:

NPD
A2

**Technická data
podle kvalitativní normy ARDEX:**

Váha čerstvé malty: cca. 1,4 kg/l

Spotřeba:
cca. 1,4 kg/m²/mm

**Schnutí
(20°C / 50% rv.):**
cca. 4 hod. při vrstvě 0,5 mm
cca. 8 hod. při vrstvě 1,5 mm
cca. 24 hod. při vrstvě 3 mm

Hodnota pH: cca. 9,5

EMICODE: EC 1 PLUS = velmi nízké emise ^{PLUS}

GISCODE: D 1 = bez rozpouštědel

Označení dle GHS/CLP: žádné

Označení dle ADR/GGVSEB: žádné

Balení: dóza 18 kg netto

Skladování: v originálním balení 12 měsíců
v suchých prostorách. Chraňte před mrazem
a vysokými teplotami.

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

