



# ARDEX AF 785

## Lepidlo pro linoleum

- vysoká stříhová pevnost
- vysoká pevnost po vytvrzení
- vysoká konečná přídržnost– zabraňuje pohybu podlahoviny a tvorbě nežádoucích dodatečných spár
- rychlý náběh pevnosti
- velmi nízké emise, garance zdravého ovzduší pro zpracovatele i uživatele



ARDEX-systémový produkt

Obzvláště bezpečné spojení se stěrkovými hmotami ARDEX, bez nepříjemného zápachu v místnostech. Člen společnosti Gemeinschaft Emission-skontrollierte Verlegwerkstoffe e.V., GEV. Během zpracování a po vyschnutí nejsou místa zatížena škodlivými emisemi a zamezují tak nežádoucím reakcím u alergiků.

### Oblast použití:

Interiér. Podlaha.

Disperzní lepidlo k lepení:

– linolea s jutovým rubem

– korkových podlah / podložkových pásů

na savé podklady v interiéru.

ARDEX AF 785 se vyznačuje rychlým náběhem pevnosti, vysokou tvrdostí po vytvrzení a vysokou konečnou přídržností.

Účinně zabraňuje objemovým změnám textilních krytin

### Druh výrobku:

Složení: polymerní disperze, přírodní pryskyřice, minerální plniva, voda, aditiva a konzervační látky

### Příprava podkladu:

Podklad musí být DIN 18365 »zpracování podlahových krytin« popř. DIN 18356 »zpracování parket« zejména rovný, trvale suchý, pevný, nosný, bez trhlin a zbavený separačních částic, jakož i pevný v tahu a v ohybu nebo připravený odpovídajícím způsobem.

Stěrkování proveďte vhodnou ARDEX stěrkovací hmotou s ARDEX přednáteřem.

### Zpracování:

ARDEX AF 785 naneste pomocí vhodné zubové stěrky rovnoměrně na připravený podklad. Zamezte tvorbě lepidlových louží. Doba odvětrání závisí na teplotě místnosti, podkladu a materiálu, savosti podkladu i na použité stěrce a může trvat až 10 minut. Podlahová krytina se uloží a rovnoměrně vtlačí do připraveného lepidla. Po cca 20 minutách znovu přitlačte / převálcujte.



[www.blauer-engel.de/uz113](http://www.blauer-engel.de/uz113)



<http://www.emicode.com/en/products>

# ARDEX AF 785

## Lepidlo pro linoleum

### Doporučený způsob aplikace a množství nanášené vrstvy:

Zubovou stěrku volíme tak, aby bylo zajištěno úplné pokrytí rubu lepené podlahoviny. Hrubé rudy podlahovin a drsné podklady vyžadují odpovídající hrubší zubovou stěrku.



zubová stěrka TKB B1  
spotřeba: cca 375-425 g/m<sup>2\*</sup>

\*) nanášené množství odpovídá stěrkám Pajarito

### Tip z praxe:

Do doby vytvrzení lepidla je třeba kraje a spoje zatížit.

Při aplikaci dbejte technických listů a platných norem a směrnic! V případě pochybností proveďte zkoušku!

Případný povlak na lepidlu (tvořící se v případě nesprávného skladování nebo po otevření) odstraňte, nezamíchejte do lepidla.

### Upozornění:

U linolea svařujte spáry svařujte nejdříve po 24 hodinách po pokládce.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Během a po zpracování / během schnutí místnost dobře odvětrávejte! Je zakázáno konzumovat nápoje, jídlo či kouřit během aplikace. Při zasažení očí či kůže okamžitě omyjte vodou. Nevylévejte do kanalizace, řeky či půdy. Pomůcky omyjte vodou a mýdlem ihned po aplikaci.

Obsahuje reaktivní produkt: 5-Chlor-2-methylisothiazolin-3-on a 2-Methylisothiazolin-3-on (3 : 1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on.

Může vyvolat alergické reakce. Na vyžádání předložte bezpečnostní list.

### Likvidace:

Nevylévejte do kanalizace, řeky či půdy. Prázdné a vymyté nádoby jsou recyklovatelné. Nádoby se zbytky produktu odevzdejte sběrné službě. Nádoby s pastózním zbytkem produktu/pastózní zbytky produktu jsou nebezpečný odpad. Nádoby se ztvrdlými zbytky produktu jsou stavební/domácí odpad. Obsah / obal zlikvidujte podle místních / regionálních / národních / mezinárodních předpisů.

### Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

surovinová báze:	speciální umělohmotná disperze
spotřeba materiálu:	viz doporučená zubová stěrka a doporučené aplikační množství
Podmínky pro zpracování:	
teplota:	ne pod +15 °C
relativní vlhkost vzduchu (rF):	ne nad 75 %
doba odvětrání:	0-15 min.
doba pro pokládku:	až 15 min.
Nižší teploty a vyšší vlhkost v místnosti prodlužují uvedené doby a mohou vést k uzavření vlhkosti. Uvedené doby se vztahují na +18°C a 65% zbytkové vlhkosti.	
čisticí prostředek:	před zaschnutím: voda
vhodnost pro kolečkovou židli:	ano (kolečka dle EN 12529)
vhodnost pro podlahové topení:	ano
vhodnost pro šamponování:	ano
EMICODE:	EC1+ - velmi nízké emise PLUS
GISCODE:	D1 - bez rozpouštědel
modrý anděl:	RAL-UZ 113
označení podle GHS/CLP:	žádné
označení podle GGVSEB/ADR:	žádné
balení:	kbelík 12 kg netto
skladování:	v chladu, mimo mraz, v originálním balení, skladovatelné cca 12 měsíců, otevřené nádoby dobře uzavřete