



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

---

pan**DOMO** PR

**PŘEDNÁTĚR A PROPOJOVACÍ MŮSTEK  
PRO PANDOMO K1**

---

Při stěrkování zabraňuje tvorbě vzduchových bublin  
z podkladu

Bez rozpouštědel

---

Ardex Baustoff GmbH  
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40  
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021  
Fax 0043/2754/2490  
E-mail: office@ardex.at  
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.  
Kameníčková 2  
616 00 Brno  
tel.: 541 249 922  
fax: 541 213 962  
E-mail: ardex@ardex.cz  
Internet: www.ardex.cz

## PŘEDNÁTĚŘ A PROPOJOVACÍ MŮSTEK PRO PANDOMO K1

---

### Oblast použití:

#### Pouze pro vnitřní prostory.

Penetrace a propojovací můstek na betonových podlahách a cementových mazaninách pro nivelační hmotu PANDOMO K1.

Penetrace a propojovací můstek na stávající vrstvě PANDOMO K1 (bez povrchové úpravy), má-li se nanést další nátěr PANDOMO K1.

### Druh výrobku:

Bílá uměloprykyřičná disperze, neobsahující rozpouštědla, která po zaschnutí výrazně zamezuje odebrání vody z nivelační hmoty .

### Podklad:

Betonový podklad nebo cementová mazanina (min. třída pevnosti B20), který musí být suchý a bezprašný. K odstranění nečistot, separačních materiálů, rozvolněných povrchových vrstev a nahromaděných pojiv je podklad třeba otryskat kuličkami nebo pískem.

### Zpracování:

Používejte čisté nádoby.

Zpracování přípravku PANDOMO PR probíhá ve dvou pracovních krocích.

Podklad se přípravkem PANDOMO PR nejprve napenetruje v poměru 1:3 s vodou.

Po zaschnutí prvního přednátěru, v závislosti na savosti podkladu a na podmínkách na stavbě, asi po 1 – 2 hod., se nanese druhý přednátěr s přípravkem PANDOMO PR, zředěným 1:1 s vodou.

Přednátěry nanášejte rovnoměrně a před zahájením dalších prací nechte zaschnout do čírého, tenkého filmu.

PANDOMO PR zpracovávejte při teplotách nad +5 °C.

V případě pochybností vytvořte zkušební plochu.

### Upozornění:

GISCODE D1 = bez rozpouštědel.

### Technické údaje:

---

#### Spotřeba materiálu:

Pro první vrstvu, záměsný poměr 1:3, je zapotřebí asi 50 g koncentrovaného přípravku PANDOMO PR a 150 g vody na m<sup>2</sup>.

Pro nanesení druhé vrstvy, 1:1, je zapotřebí asi 150 g koncentrovaného přípravku PANDOMO PR a 150 g vody na m<sup>2</sup>.

#### Balení:

plastové nádoby s 5 kg netto

#### Skladování:

produkt je v mrazuprostých prostorách skladovatelný asi 12 měsíců, a to v originálních, uzavřených nádobách.