



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

panDOMO® SP-SL

Uzavírací olej

K ochraně barvených a broušených povrchů

PANDOMO® W1, W3 10/3.1

PANDOMO® K1, K3 10/3.1 a

PANDOMO® K2

Na olejovo-voskové bázi, bez konzervačních prostředků

Hedvábný lesk

Otěruvzdorný

Vodoodpudivý

Zvýrazňuje barvy

Vydatný

Prodyšný

Certifikovaný výrobce
dle EN ISO 9001 a EN ISO 14001

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a
625 00 Brno
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

panDOMO® SP-SL

Uzavírací olej

Oblast použití:

Pro interiér.

K ochraně barvených a broušených povrchů vytvořených z PANDOMO® W1, W310/3.1, PANDOMO® K1, K3 10/3.1 a PANDOMO® K2. Pro soukromý, bytový sektor a plochy se zvýšeným namáháním co se týče nárazů a úderů, jako jsou např. kavárny, kanceláře, vstupní haly, prodejní a výstavní prostory atd.

Druh výrobku:

PANDOMO® SP-SL je produkt na olejovo-voskové bázi. Ošetření zbroušených povrchů PANDOMO® W1, W3 10/3.1, K1, K3 10/3.1 a K2 přípravkem PANDOMO® SP-SL vytvoří vysoce otěruvzdorné, vodoodpudivé plochy.

Zpracování na PANDOMO® W1 resp. W3 10/3.1:

Po aplikaci dekorační stěrky musí být její povrch po dostatečném vyschnutí (cca. 5 hodin) vyleštěn vhodným brusným strojem (např. ROTEX, firma Festo) s brusným papírem s velikostí zrna 120. Alternativně lze použít brusnou mřížku firmy Mirka - Abranet 180 a 4000 Abralon. Doporučuje se jednoduchá impregnace a zároveň prohloubení barev olejem PANDOMO® SP-SL.

PANDOMO® SP-SL nanášejte v tenké vrstvě pomocí zlehka nasáté houby nebo plochého štětce. PANDOMO® SP-SL nanášejte vždy zdola nahoru, aby ste zabránili vzniku olejových skvrn.

Přebytečný materiál odsajte pomocí bavlněného hadříku nebo ho zapracujte krouživým pohybem do povrchu. Olej by měl být nanášen ve stejném směru jako samotná stěrka, aby byla zachována struktura.

Zpracování na PANDOMO® K1, K3 10/3.1 a PANDOMO® K2:

Leštění povrchů je detailně popsáno v technických listech PANDOMO® K1, K3 10/3.1 a PANDOMO® K2. PANDOMO® SP-SL nanášejte v tenké vrstvě pomocí plyšové stěrky krouživými pohyby rovnoměrně po celé ploše. Čerstvý uzavírací olej po odvětrání cca 10 min vmasírujte pomocí jednokotoučového přístroje s bílým nebo béžovým padem do ošetřovaného povrchu. Doporučujeme v závislosti od velikosti plochy použít několik čistých padů, dokud povrch nezíská rovnoměrný sametově matný charakter. Na celé ploše se nesmí nacházet lesklá místa a olejové stříkance. Plocha musí být na pohled suchá!

Těžko přístupné části zpracujte ručním béžovým padem. Pokud po vyschnutí první vrstvy oleje plocha nepůsobí homogénním dojmem, můžete po cca. 6 - 12 hod. nanést 2. nátěr dle výše uvedeného popisu.

Upozornění:

Přebytečné zbytky oleje na povrchu vytvrdnou a vytvoří lesklá a matná místa, která lze jen těžko odstranit.

Po ukončení prací je nutné hotový povrch nejdříve po 24 hod. přeleštit bílým nebo béžovým padem. Následuje finální ošetření povrchu produktem PANDOMO® SP-CR, u silně frekventovaných ploch použijte uzavěru PANDOMO® SP-GS. Viz produktové listy.

Pozor:

Během fáze schnutí a vytvrzení oleje PANDOMO® SP-SL musí být zajištěna dobrá výměna vzduchu (suchý vzduch), je třeba zamezit přístupu prachu a jiných nečistot, které se na povrchu mohou shromažďovat. Nepracovávají při teplotách pod 15°C.

Odolnost:

Olej PANDOMO® SP-SL zvyšuje odolnost povrchů z PANDOMO® W1, W310/3.1, PANDOMO® K1, K3 10/3.1 a PANDOMO® K2.

Obecně platí, že chemikálie by měly být co možná nejrychleji odstraněny. V případě pochybností proveďte zkoušku. Nevhodné do trvale mokrych prostor.

Stálobarevnost:

PANDOMO® SP-SL má při vystavení UV-záření jen nepatrnou tendenci k žloutnutí.

Čištění a likvidace:

Pracovní nářadí je po použití třeba důkladně vyčistit čisticím prostředkem na štětce nebo náhradou terpentýnu. Pokyny pro likvidaci jsou obsaženy v datovém bezpečnostním listu ES.

Upozornění:

PANDOMO® SP-SL je po vytvrnutí fyziologicky nezávadný. Zajistěte dobré větrání. V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte čistou vodou.

Nepracujte v blízkosti otevřeného ohně.

Pracovní nástroje, oblečení nebo hadry, které jsou od oleje znečištěny, se mohou v případě nahromadění tepla vznítit. Skladujte proto tyto věci v uzavřených nádobách, nebo je zlikvidujte resp. spalte.

Zaschlá vrstva již není hořlavá.

panDOMO[®] SP-SL

Uzavírací olej

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

Specifická váha: cca. 0,9 kg/l

Spotřeba:

PANDOMO[®] W1 resp. W3 10/3.1
cca 25-30 g/m² pro jednoduchý nátěr

PANDOMO[®] K1 resp. K3 10/3.1
cca 50 g/m² pro jednoduchý nátěr

PANDOMO[®] FloorPlus (K1 + HG)
cca 50-60 g/m² pro jednoduchý nátěr

PANDOMO[®] K2
cca 50-60 g/m² pro jednoduchý nátěr

Označení dle GHS/CLP: žádné

Označení dle GHS/ADR: žádné

Balení:

Kanistr 3l a dóza 1 l

Skladování: v suchu originálním balení
cca. 12 měsíců.

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.