



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

---

# panDOMO<sup>®</sup> SP-GS

## Hedvábně lesklá uzávěra

---

Akrylátovo-vosková-ochranná uzávěra, tvořící ochranný film

Hedvábně lesklá

Protiskluzová

Odpuzuje nečistoty

Odolná

Pochůzná

---

Certifikovaný výrobce  
dle EN ISO 9001 a EN ISO 14001

ARDEX Baustoff, s.r.o.  
Jihlavská 7a  
625 00 Brno  
E-mail: [ardex@ardex.cz](mailto:ardex@ardex.cz)  
Internet: [www.ardex.cz](http://www.ardex.cz)

# panDOMO<sup>®</sup> SP-GS

## Hedvábně lesklá uzávěra

---

### Oblast použití:

Pro interiér.

PANDOMO<sup>®</sup> SP-GS hedvábně lesklá uzávěra je ochranný film pro PANDOMO<sup>®</sup> podlahové systémy, které jsou opatřeny PANDOMO<sup>®</sup> SP-SL uzavíracím olejem nebo PANDOMO<sup>®</sup> SP-PS uzavíracím nátěrem na bázi vodního polyuretanu.

Podlahové plochy, které byly ošetřeny PANDOMO<sup>®</sup> SP-SL, musí být napřed napenetrovány PANDOMO<sup>®</sup> SP-F uzávěrou pórů.

### Vlastnosti:

- protiskluzová
- ochranný film proti krátkodobě působícím tekutinám
- pochůzná
- hedvábně lesklá

PANDOMO<sup>®</sup> SP-GS hedvábně lesklá uzávěra tvoří hedvábně lesklou ochrannou vrstvu na povrchu plochy a zároveň prohlubuje barvu.

### Zpracování:

PANDOMO<sup>®</sup> SP-GS hedvábně lesklá uzávěra může být nanášena pouze na vytvrzenou výplň pórů PANDOMO<sup>®</sup> SP-F (doba schnutí min. 4 hodiny při teplotě cca +20°C) nebo naprosto suché PANDOMO<sup>®</sup> PS uzavřené plochy (doba schnutí min. 12 hodin při cca +20°C).

PANDOMO<sup>®</sup> SP-GS hedvábně lesklá uzávěra se nanáší nezředěná, rovnoměrně a v tenké vrstvě za pomoci válečku z jehněčí kůže nebo lasička mopu.

Nestírejte právě nanesený přípravek. Zamezte tvorbu kaluží způsobenou okamžitým smytím.

### Upozornění

PANDOMO<sup>®</sup> SP-GS hedvábně lesklou uzávěru nemíchejte s žádnými jinými ošetřujícími a čisticími prostředky a nepoužívejte pro pravidelnou údržbu v domácnosti. Dokud se ochranný film ještě vlhce leskne, nevstupujte na podlahu a nepřetírejte ji.

Pracovní pomůcky po použití okamžitě dostatečně omyjte vodou.

Plné zatížení je možné nejdříve po 5-7 dnech (v závislosti na klimatických podmínkách)

Čím více budete v prvních dnech chránit čerstvě ošetřenou podlahu, tím vyšší bude její životnost.

### Pravidelná údržba:

K pravidelnému údržbovému čištění používejte PANDOMO<sup>®</sup> SP-CR údržbový a opravný prostředek.

Nejprve odstraňte z povrchu smetákem nebo vysavačem s kartáčem nečistoty a písek. PANDOMO<sup>®</sup> SP-CR zředte vodou v poměru cca 50ml PANDOMO<sup>®</sup> SP-CR na 8 litrů vody.

Plochy setřete, tak aby zůstaly jen lhce vlhké a nechte uschnout. Neomývejte znovu čistou vodou.

### Základní čištění:

Při dlouhotrvajícím znečištění podlahy, které nelze odstranit pravidelnou údržbovou péčí, doporučujeme použít základní čisticí prostředek PANDOMO<sup>®</sup> SP-BC. Pokyny pro zpracování naleznete v technickém listu.

### Obecné:

Po očištění plochy pomocí PANDOMO<sup>®</sup> SP-BC musí být dodržen dostatečně dlouhý čas pro schnutí. Podlaha musí být před použitím uzavíracího oleje PANDOMO<sup>®</sup> SP-SL a hedvábně lesklé uzávěry PANDOMO<sup>®</sup> SP-GS absolutně suchá.

### Bezpečnostní pokyny a likvidace odpadu:

Uchovejte mimo dosah dětí!

Obsah/obal odstraňte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

# panDOMO<sup>®</sup> SP-GS

## Hedvábně lesklá uzávěra

---

### Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

---

**Spotřeba materiálu:** cca 40-5 ml/m<sup>2</sup>

**Hustota:** cca 1,0 g/cm<sup>3</sup>

**Hodnota pH:** cca 8,5

**Vzhled:** tekutý, kalný, bělavý

**Rozpustnost ve vodě:** úplná

**Teplota zpracování:** cca 15-25°C (teplota povrchu)  
podlahové vytápění dostatečně ztlumené nebo vypnuté

**Doba schnutí:** možnost dotyku po cca 30 min.  
po cca 2 hod. plně pochůzná  
po 3-5 dnech jsou plochy plně  
zatížitelné. Během tohoto času  
pokud možno čistěte pouze čistou  
vodou nebo na sucho. Nízké teploty  
a vysoká vlhkost vzduchu pro  
dlužují dobu schnutí.

**Označení dle GHS/CLP:** žádné

**Označení dle GHS/ADR:** žádné

**GISCODE:** GE 10

**Balení:** kanystr z umělé hmoty, 5 litrů netto

**Skladování:** v chladu, chraňte před mrazem, otevřené obaly znovu dobře uzavřete

**Doba skladovatelnosti:** cca 12 měsíců v originálních uzavřených obalech. Otevřená balení co nejdříve spotřebujte.

Váš odborný velkoobchod:

---

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.