



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

panDOMO[®] SP-MS

Hedvábně matná uzávěra

Tvoří ochranný film, na bázi vody

Akrylátovo-vosková-ochrana

Hedvábně-matný povrch

Protiskluzové vlastnosti

Odpuzuje nečistoty

Odolná vůči opotřebení

Vysoce odolná opotřebení chůzí

Certifikovaný výrobce
dle EN ISO 9001 a EN ISO 14001

ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a
625 00 Brno
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

panDOMO® SP-MS

Hedvábně matná uzávěra

Oblast použití:

Pro interiér.

Ochranný film pro podlahové systémy PANDOMO®, které byly naolejovány produktem PANDOMO® SP-SL nebo ošetřeny polyuretanovou penetrací na vodní bázi PANDOMO® SP-PS.

Na podlahové plochy, které byly ošetřeny olejem PANDOMO® SP-SL, je nutné nejdříve aplikovat plnič pórů PANDOMO® SP-F.

Vlastnosti:

- protiskluzové vlastnosti
- ochranný film před krátkodobým účinkem tekutin
- vysoce odolná opotřebením chůzí

PANDOMO® SP-MS hedvábně matná uzávěra odpuzuje nečistoty a propůjčuje ošetřené podlaze stejnoměrný hedvábně matný vzhled.

Zpracování:

PANDOMO® SP-MS hedvábně matná uzávěra může být nanesen pouze na vytvrzený PANDOMO® SP-F plnič pórů (doba schnutí je min. 4 hodiny při teplotě cca +20°C) nebo na naprosto suché, PANDOMO® SP-PS uzavřené plochy (doba schnutí min. 12 hodin při teplotě cca +20°C).

PANDOMO® SP-MS hedvábně matná uzávěra se naší nezředěná, rovnoměrně a v tenké vrstvě za pomoci plochého mopu.

Prvního ošetření je dosaženo po nanesení dvou vrstev. Mezi první a druhou vrstvou musí, podle prostředí, být zohledněna čekací doba cca 60 min. Měřeno při cca 60% relativní vlhkosti a teplotě v místnosti cca +20 °C.

Teplota vzduchu a podlahy během zpracování by měla být nejméně +15°C.

Neotírejte ihned právě ošetřený povrch. Zamezte tvorbě louží při neodkladném mytí.

Běžné čištění:

K pravidelné údržbě použijte PANDOMO® SP-CR údržbový a opravný prostředek. Nejprve odstraňte za pomoci kartáče nebo vysavače s kartáčem nečistoty a písek. PANDOMO® SP-CR zředte v poměru cca 50 ml na 8 l vody.

Plochy na vlhko setřete a nechte uschnout. Neomyvejte znovu čistou vodou. Další informace ke zpracování produktu naleznete v technickém listu.

Základní čištění:

Při dlouhotrvajícím znečištění podlahy, které nelze odstranit pravidelnou péčí, se doporučuje základní čištění

Za tímto účelem použijte PANDOMO® SP-BC základní čisticí prostředek. Pokyny ke zpracování naleznete v technickém listu výrobku.

Po přednátěru PANDOMO® SP-BC musí být dodržena doba schnutí. Podlaha musí být, před novým ošetřením PANDOMO® SP-SL a PANDOMO® SP-MS, naprosto suchá. Po přednátěru musí být nanесeny nejméně dvě vrstvy PANDOMO® SP-MS.

Obecné:

Čím méně je čerstvě ošetřená podlaha v prvních dnech zatěžovaná, tím větší je životnost podlahy!

Bezpečnostní pokyny a nakládání s odpadem:

Po kontaktu s očima, okamžitě vypláchněte oči vodou, i pod očními víčky.

Při kontaktu s kůží důkladně omyjte vodou a mýdlem.

Při požití vypláchněte ústa vodou a důkladně zapijte vodou. Zabraňte zvracení. V případě nutnosti konzultujte s lékařem.

Upozornění:

PANDOMO® SP-MS hedvábně matnou uzávěru nemíchejte s jinými čisticími prostředky a nepoužívejte pro pravidelné údržbové čištění.

Pokud se ochranný film ještě vlhce leskne, nevstupujte na podlahu, ani ji nepřetírejte.

Náčiní okamžitě po použití omyjte dostatečně vodou.

Na tmavých PANDOMO® Floor plochách mohou být v po prvním nanesení viditelné lehké matné stopy. Plné zatížení je možné nejdříve po vytvrzení uzavíracího oleje popř. PU- uzavíracího nátěru a první ošetření po cca 5-7 dnech (v závislosti na klimatických podmínkách). Vyvarujte se teplotám přes +35°C.

Udržujte mimo dosah dětí. Obsah/obal odstraňte v souladu s místními, regionálními, národními a mezinárodními předpisy.

GISCODE GE10 = emulze, disperze

panDOMO[®] SP-MS

Hedvábně matná uzávěra

Technická data dle kvalitativní normy ARDEX:

Spotřeba materiálu: 25 ml/m² na vrstvu

Hustota: 1,03 g/cm³

Hodnota pH: cca 8,5

Vzhled: tekutá, bělavá

Rozpustnost ve vodě: úplná

Teplota zpracování: +15 °C do +25 °C teplota plochy, podlahové topení včas ztlumit nebo vypnout

Doba schnutí: odolná doteku po cca 30 minutách po cca 2 hodinách možné lehké zatížení chůzí po 5–7 dnech plně zatížitelná
Během tohoto času pokud možno čistit jen na sucho nebo čistou vodou. Při nízkých teplotách a vysoké vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Označení podle GHS/CLP: žádné

Označení podle GGVSEB/ADR: žádné

Balení: kanistr, 5 litrů

Skladování: Skladujte v chladu v mrazuprostých prostorách, otevřené obaly znovu dobře uzavřete a obsah co nejrychleji spotřebujte.
Skladovatelná cca 12 měsíců v originálních uzavřených baleních.

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.
Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.