



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

---

# panDOMO<sup>®</sup> SP-F

## Plnič pórů

---

Vodná penetrace, obsahující akrylát a uretan pro broušené a olejované podlahové plochy před nanesením PANDOMO<sup>®</sup> SP-GS polomatné uzávěry

Pro interiér

Rychlé schnutí

Lehce zpracovatelný

Velmi vydatný

---

Certifikovaný výrobce  
dle EN ISO 9001 a EN ISO 14001

ARDEX Baustoff, s.r.o.  
Jihlavská 7a  
625 00 Brno  
E-mail: [ardex@ardex.cz](mailto:ardex@ardex.cz)  
Internet: [www.ardex.cz](http://www.ardex.cz)

# panDOMO® SP-F

## Plnič pórů

### Oblast použití:

Pro interiér.

Penetrace broušených a olejovaných povrchů před nanesením PANDOMO® SP-GS polomatné uzávěry.

### Vlastnosti:

PANDOMO® SP-F plnič pórů vniká do pórů v podkladu a vytváří v podkladu a na povrchu jemný film. To má za následek rovnoměrnou savost podkladu a usnadňuje pozdější ošetření PANDOMO® SP-GS polomatnou uzávěrou. Plocha nadále umožňuje difúzi par. Není vhodný jako svrchní vrstva.

### Druh výrobku:

Tekutá, kalná, bělavá vodná penetrace obsahující akrylát a uretan.

### Zpracování:

Pokud byl napřed nanesen PANDOMO® SP-SL uzavírací olej, musí vrstva schnout minimálně 12 hodin. (dodržujte údaje uvedené v technickém listě PANDOMO® SP-SL). Na suchou plochu neneste rovnoměrně v tenké vrstvě nezředěný PANDOMO® SP-F plnič pórů. Nevytírejte právě zaschlou plochu opatřenou PANDOMO® SP-F. Zamezte tvorbě louží vlivem okamžitého vytírání. Ve většině případů postačí jeden nátěr. Před dalším ošetřením musí plocha schnout min. 4 hodiny při pokojové teplotě.

### Upozornění:

Nedostatečné vyschnutí PANDOMO® SP-SL uzavíracího oleje vede k bílému probarvení PANDOMO® SP-F plniče pórů. Toto probarvení zmizí během schnutí.

### Bezpečnost a likvidace:

Uchovejte mimo dosah dětí.

Obsah a obal odstraňte v souladu s místními/regionálními/národními a mezinárodními předpisy.

### Technická data

#### dle kvalitativní normy ARDEX:

<b>Spotřeba:</b>	cca 25 - 50 ml/m <sup>2</sup>
<b>Hustota:</b>	cca 1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Hodnota pH:</b>	cca 8
<b>Vzhled:</b>	tekutý, kalný, bělavý
<b>Rozpustnost ve vodě:</b>	úplná
<b>Teplota pro zpracování:</b>	cca +15 až +25°C (teplota povrchu) podlahové vytápění zavčas ztlumte nebo vypněte
<b>Doba schnutí:</b>	plocha je po cca 30 min. suchá, po cca 2 hodinách je s opatrností pochůzná. Při nízkých teplotách se doba schnutí prodlužuje.
<b>Čištění prac. pomůcek:</b>	ihned po použití dostatečným množstvím čisté vody
<b>Označení dle GHS/CLP:</b>	žádné
<b>Označení dle GHS/ADR:</b>	žádné
<b>GISCODE:</b>	GE 10
<b>Balení:</b>	kanystr z umělé hmoty 5l netto
<b>Skladování:</b>	skladovatelný cca 12 měsíců v originálním uzavřeném balení. Již otevřený výrobek vždy dobře uzavřete a co nejrychleji spotřebujte.

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garancí vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.