

# Lithofin<sup>®</sup>



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

## LITHOFIN MULTI-SEAL

### Ochranný film na vodní bázi

#### Popis:

Uzavírací nátěr na bázi hodnotných akrylátů a vosků, neobsahuje rozpouštědla, bez zápachu, s dobrými vlastnostmi při zpracování, ihned připravený na použití.

#### Vlastnosti:

Po zaschnutí se vytvoří lesklý film, který matným a drsným plochám propůjčí decentní lesk a elegantní vzhled. Nečistoty již nepronikají do povrchu a lze je snadno setřít. Drsné krytiny získají jemný povrch, lze je díky tomu snadněji stírat a udržovat. Odolnost filmu je dobrá. Ochranný film nejen snižuje předčasné opotřebení, ale také zlepšuje vzhled krytiny: barvy se zvýrazní a působí čerstvěji. Stopy již existujícího opotřebení (např. škrábance) se viditelně zmenší.

#### Technická data:

Hustota: cca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>

Hodnota pH: cca. 9

Vzhled: mléčně bílý

Aroma: téměř bez zápachu

#### Oblast použití:

Pro uzavření a ochranu nových povrchů stěn a podlah a pro osvěžení již uzavřených povrchů. Jen pro interiér.

**Podklady:** neglazované keramické obklady a dlažby, pálená hlína, cihelné obklady a klinkery, drsné, řezané plochy přírodního kamene z mramoru, vápence a břidlice apod.

**Upozornění:** Nevhodné pro protiskuzové krytiny, glazované a leštěné povrchy.

Pro mechanicky silně namáhané povrchy a do exteriéru doporučujeme impregnaci Lithofin Fleckstop.

#### Zpracování:

Podklad musí být čistý, bez oleje a tuku a dobře vyschlý. Nečistoty a zbytky starého ošetřujícího přípravku nejprve odstraňte vhodným čisticím LITHOFIN a omyjte důkladně vodou. Před samotnou aplikací doporučujeme provést test.

**Nanášení:** pomocí mopu, houby nebo hadříku, který nepouští vlákna. Produkt zlehka protřepejte a rovnoměrně nanášejte nezředěný. Nanášené množství se řídí savostí povrchu; na povrchu by se měl vytvořit viditelný film. V případě potřeby je po cca 8-10 hod. možné provést druhý nátěr napříč prvním. Na málo savém povrchu lze Lithofin MULTI-SEAL použít i ředený.

Teplota povrchu pro zpracování: 15-25 °C

Vydatnost: cca 15-20 m<sup>2</sup>/l v závislosti od podkladu

Doba schnutí: pochůzný po cca 2 hod. v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu v okolí. V čase schnutí po povrchu nešlape. Ochranný film je možné po 5 dnech plně zatěžovat.

#### Následná péče:

Pro obnovení a zachování ochranného filmu přidejte čas od času do vody na vytírání Lithofin MULTI-SEAL (cca 2 dcl na 10 l vody). Strojové leštění zvyšuje lesk a může odstranit škrábance. Ochranný film je možné odstranit pomocí produktů Lithofin MN Grundreiniger nebo KF Intensivreiniger.

#### Skladování

V mrazuvzdorném prostoru, v chladu a v uzavřeném obalu až po dobu 3 let.

#### Ochrana životního prostředí

Na vodní bázi, neobsahuje organická rozpouštědla

Třída WGK1 dle VwVwS z 17.5.99.

Likvidace: návod AVV 070 199

Obal je z ekologicky přijatelného polyetyleny (PE) a je recyklovatelný. Vypláchnuté obaly lze likvidovat prostřednictvím systému sběru surovin (viz pokyny na etiketě.)

#### Bezpečnost

Po zaschnutí zdravotně nezávadný. Chraňte před dětmi.

Obsažené látky: akryláty, polyméry, aditiva

Nařízení o nebezpečných látkách: Označení dle směrnice ES 1999/45/EG: žádná

ADR2009: Nejedná se o nebezpečné zboží

#### Balení

Láhev 1 l s dětskou pojistkou (10 ks v kartonu)

Kanistr 5 l (2 ks v kartonu).

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkušeností a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací. Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.

Dovozce: ARDEX BAUSTOFF s.r.o., Jihlavská 7a, 625 00 Brno, tel.: +420 541249922, e-mail: [ardex@ardex.cz](mailto:ardex@ardex.cz), [www.ardex.cz](http://www.ardex.cz)

Výrobce: LITHOFIN AG, D-73240 Wendlingen, e-mail: [info@lithofin.de](mailto:info@lithofin.de), [www.lithofin.com](http://www.lithofin.com)