

Seire

SEIREGROSPRIMER

Tekutá epoxidová vysprávková malta

Velmi dobrá přilnavost na minerálních podkladech.

Základní vrstva pro souvislé polymerní podlahy.

Bez obsahu rozpouštědel.

Rychlé a snadné použití.

Mohou být mísené a / nebo posypané pískem.

Příprava epoxidové malty po smíchání s plnivem.

Pro vnitřní i venkovní použití.



ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
www.ardex.cz
ardex@ardex.cz

SEIREGROSPRIMER

Tekutá epoxidová vysprávková malta

Popis produktu:

SEIREGROSPRIMER je dvousložková epoxidová malta obsahující jemná plniva, bezbarvá, tekutá, bez rozpouštědel a s vynikajícími penetračními vlastnostmi; je určena pro povrchové vysprávkování, a také jako základní vrstva pro SEIRE epoxidové a polyuretanové nátěry.

SEIREGROSPRIMER může být použita v čisté formě nebo ve směsi s pískem pro přípravu výplňové malty při zásyvu vhodným křemičitým pískem.

Po vytvoření je SEIREGROSPRIMER odolný vůči průchodu vody, chemických látek, mrazu a povětrnostním vlivům.

Aplikace:

- Vysprávka hrbolatých a nepravidelných betonových podkladů.
- Podkladový nátěr pro malbu a svrchní nátěry.
- Vyrovnávací vrstva pro vícevrstvé techniky.
- Příprava výplňové malty.
- Vnitřní i vnější použití.

Příprava podkladu:

Ujistěte se, že podklad je pevný, suchý, bez výkvětu, mastnot, prachu a jiných volných částic, jako jsou náteřové hmoty, vápenaté zbytky, malta, omítka, zbytky lepidla, atd, které by mohly zhoršit přilnavost k podkladu.

Odstaňte všechny stopy laku, vosky, tuky, oleje a podobné nečistoty před mechanickou přípravou.

Příprava podkladu musí být provedena za pomoci specializovaných strojů; broušení, frézování nebo diamantové nástroje v závislosti na stavu podkladu. Podklad důkladně vysajte.

Správně ošetřete a utěsněte všechny spoje nebo spáry v betonovém podkladu, kde se očekává pohyb (například dilatační spáry).

V případě nového betonu, naneste SEIREGROSPRIMER minimálně 28 dnů po instalaci. V létě a v teplejších oblastech může být tato doba zkrácena, ale vždy zajistíte, aby relativní vlhkost podkladu před aplikací byla menší než 4%.

Směs:

Před smícháním promíchejte jednotlivé složky SEIREGROSPRIMER.

Důkladně míchejte dvě složky za pomoci mixeru při nízké rychlosti po dobu minimálně 3 minut.

Část směsi lze vložit znovu do nádoby od tvrdidla. Směs, která byla znovu vmísena do nádoby od tvrdidla, lze vrátit do mísicí nádoby a míchat po dobu dalších 30 sekund. Tento směšovací proces zajišťuje konzistenci výrobku a zbytky pryskyřice reagují, což usnadňuje jejich následné zpracování.

Po smíchání obou složek, je 1 kg SEIREGROSPRIMER stále funkční po dobu 50 minut při teplotě mezi 18 a 20°C.

Doporučení:

Po smíchání obou složek SEIREGROSPRIMER okamžitě použijte. Ke konci doby zpracovatelnosti směsi dochází díky vysokému stupni reaktivity k zahřívání směsi, což ještě zkracuje dobu zpracovatelnosti. Teplota se zvyšuje v poměru k množství pryskyřice, která zůstala v nádobě.

V těchto případech (vysoká teplota) se nedotýkejte nádoby. V případě vzniku kouře, přikryjte víkem, ale ne úplně a vynesete ven do otevřených a větraných prostorů, aby se zabránilo hromadění plynů.

Mějte na zřeteli, že vyšší teploty zkracují dobu použití nižší teploty ji prodlužují.

Omezení:

Nepoužívejte SEIREGROSPRIMER pokud okolní teplota a nebo teplota podkladu je nižší než 15°C nebo nižší než 3°C nad teplotou rosného bodu.

Nepoužívejte pokud okolní teplota a nebo teplota podkladu přesahuje 30°C, nebo pokud relativní vlhkost přesahuje 85%.

Pokud dojde k překročení doby zpracovatelnosti, produkt ztrácí své vlastnosti a musí být zlikvidován. SEIREGROSPRIMER nesmí být použita jako vrchní vrstva. Chráňte vždy barvou nebo svrchním nátěrem.

Způsob aplikace:

Tento produkt může být použit v čisté formě, nebo za přípravy malty s křemičitým pískem, může být upraven v závislosti na tloušťce.

Naneste SEIREGROSPRIMER bohatě na podklad pomocí gumové stěrky nebo hladítka a vyrovnejte za použití válečku se středně dlouhým vlasem.

Pokud je přípravek aplikován v čisté formě, minimální dávka je 0,4 kg / m.

Je-li nutné protiskluzová úprava v instalaci vícevrstevných systémů, zasypte ještě čerstvé pomocí 0,6mm křemičitého písku s přibližnou spotřebou 2 kg / m².

Po zaschnutí, smetě přebytečný písek, zbytek písku vysajte před aplikací závěrečného nátěru.

Míchací poměr malty/ zrnitost písku závisí na tloušťce povrchu, který má být upraven.

K přípravě tekuté malty se snadným vyrovnáním, je doporučený poměr s agregátem je 1:05. Při vyšším poměru písku se stává pastózní/suchá a vyžadují potězvláště prostředky k realizaci, například při opravách až 5 mm, přičemž se doporučuje suchá malta v poměru 1: 8 s 0,8mm písku. Tato malta vyžaduje finální uzavírací nátěr jako nosnou vrstvu.

Pokud jsou použity suché pryskyřice malty, základní nátěr musí být ještě vlhký.

SEIREGROSPRIMER musí být zcela suchý na dotek - nechte odpočívat alespoň 24 hodin při teplotě 20°C před aplikací svrchního nátěru.

Nečekejte déle než 48 hodin při teplotě 20°C - jinak to bude nutné nové zasypání pískem a nový základní nátěr.

Na hladkém povrchu (bez práškování) SEIREGROSPRIMER, je nutné broušení pro zajištění přilnavosti následných vrstev.

SEIREGROSPRIMER

Tekutá epoxidová vysprávková malta

Spotřeba:

SEIREGROSPRIMER spotřeba závisí na typu připravované malty a požadované tloušťky v opravované oblasti:

Čistý cca. 1,4 kg / m² / mm

Malta 1: 0,5 cca. 1,5 kg / m² / mm

Malta 1:10 cca. 2,0 kg / m² / mm

Čištění nářadí:

SEIREGROSPRIMER lze z nářadí ihned vyčistit za použití rozpouštědla, jako například ARDEX RTC. Necháme-li produkt ztuhnout, bude muset být odstraněn mechanicky.

Zbytky / Vylití látky:

Jakékoli zbytky produktu musí být okamžitě odstraněny pískem, absorbentem nebo jiným posypovým materiálem a shromážděny ve vhodném kontejneru pro správnou manipulaci a zpracování. Zbytky materiálu a prázdné obaly musí být odstraněny v souladu s místními předpisy.

Více informací naleznete v bezpečnostním listu produktu.

Skladování:

SEIREGROSPRIMER lze skladovat po dobu až 12 měsíců ve originálním balení. Výrobek by měl být skladován v suchém prostředí v rozmezí 5-30°C. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a jinými zdroji tepla.

Bezpečnostní opatření:

Způsobuje podráždění očí a kůže, v závislosti na citlivosti. V případě požití je zdraví škodlivý. Může způsobit alergickou reakci. Vyhněte se kontaktu s očima a kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Ochraně brýle a rukavice noste po celou dobu míchaní a aplikace produktu. Při použití v interiéru, zajistěte, aby byla místnost dobře větraná.

Více informací viz bezpečnostní list výrobku.

Po vytvoření je produkt fyziologicky a ekologicky neutrální.

Technická data:

Poměr míchání: Jak je uvedeno na obalu

Hustota: cca. 1,4kg / l

Spotřeba / vydatnost:

Čistý cca. 1,4 kg / m² / mm

Malta 1: 0,5 cca. 1,5 kg / m² / mm

Malta 1:10 cca. 2,0 kg / m² / mm

Doba zpracovatelnosti (20 ° C): cca 50 min

Plné vyzrání: (20 ° C): po 7 dnech

Balení: sada 25kg netto (A+B)

Skladování: cca. 12 měsíců na suchém místě v originálním neotevřeném balení



SEIRE PRODUCTS SL.
C/Los Muchos P.I. Albolleque Sector III
19160 Chiloos-Guadalajara
11

8001527
EN 13813-2002
SEIREGROSPRIMER
Syntetická podlahová pryskyřice
EN 13813 : SR-B2.0

Pevnost v tlaku	PND
Pevnost v ohybu	≥ 20 N/mm ²
Odolnost vůči opotřebování	PND
Adheze	PND
pH	PND
Reakce na oheň	Pfl

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vychází ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení práce.

Vydání červenec 2014.