

Seire

SEIRECUARZO

**Přírodní i barvené minerální silikátové
plnivo pro Seire podlahové systémy**

Přesná skladba z křivky zrnitosti

Velikosti zrn optimalizovány pro systémy Seire

Žárem sušené plnivo s vysokým obsahem SiO_2

Možnost barevné verze SEIRECUARZO COLOR



ARDEX Baustoff s.r.o.
Jihlavská 7a, 625 00 Brno
Tel.: +420 541 249 922
www.ardex.cz
ardex@ardex.cz

SEIRECUARZO

Přírodní i barvené minerální silikátové plnivo pro Seire podlahové systémy

Druh výrobku

Speciální silikátové plnivo s přesnou granulometrií pro použití v kombinaci s epoxidovými, polyuretanovými a polyureovými systémy průmyslových podlah a nátěrů Seire.

Oblast použití:

Všechny typy a druhy vrstvených nátěrů, litých samonivelačních podlah, suchých epoxidových a dekorativních malt a jiných systémů Seire.

Doporučení:

Skladujte v suchém prostředí. Otevřené obaly znovu dobře uzavřete. Vlhký písek může po smíchání s pryskyřicemi způsobit v materiálu vznik bublin a pórovitost povrchu. Pro každý typ pryskyřice použijte doporučený typ písku.

Způsob aplikace a spotřeba:

Nejdříve promíchejte složku A a B pryskyřic a poté přisypte potřebné množství křemičitého nebo barveného písku.

Skladování:

Doba skladování není omezena, ale je limitována skladování v suchém prostředí.

Technická data:

Produkt: křemičitý písek

Obsah SiO₂: větší než 98 %

Balení: pytle po 25 kg netto

Skladování: v suchu bez omezení v originálních neotevřených obalech

Grain sizes						
	SEIRECUARZO 0.4		SEIRECUARZO 0.6		SEIRECUARZO 0.8	
Average grain size	0.1-0.4mm		0.2-0.6mm		0.3-1.0mm	
Standard application	Preparation of self-levelling mortars		Aggregate saturation in multilayer techniques		Preparation of dry mortars	
Sieve	% Retained	Accumulation %	% Retained	Accumulation %	% Retained	Accumulation %
1.25					3.0	3.0
1.00			0.0	0.0	8.5	11.5
0.63	0.0	0.0	1.5	1.5	27.0	38.5
0.50	4.0	4.0	10.0	11.5	18.5	57.0
0.35	13.0	17.0	21.0	32.5	16.0	73.0
0.25	32.5	49.5	45.0	77.5	13.5	86.5
0.16	35.0	84.5	16.5	94.0	9.5	96.0
0.08	14.0	98.5	5.0	99.0	3.0	99.0
0.00	1.5	100	1.0	100	1.0	100

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů. Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.